www.pintex.com.mx

DURACOLOR 7 AÑOS

PINTURA ACRÍLICA EN ACABADO MATE, EXCELENTE CALIDAD RESIDENCIAL

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN
DURACOLOR, es una pintura acrílica de excelente calidad, formulada a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos que le proporcionan protección y color en un brochazo. Es una pintura con buena molienda y uniformidad que garantiza un excelente acabado, decorando todas las superficies con un toque de elegancia a un costo medio.

USOS
-Como revestimiento líquido en todo tipo de superficies como: muros, plafones, tablaroca, etc.
-Para interiores y exteriores.

VENTAJAS
-Alto poder cubriente.
-Durabilidad del color hasta por 7 años sin alteración.
-Fácil aplicación.
-No se fisura ni desprende.
-Libre de hongos.
-No es flamable ni tóxica.

PRESENTACIÓN
Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.
Cubeta de 4 lt.
Bote 1 lt

RENDIMIENTOS
De 3.7 a 5.7 m² por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO
Al tacto 60 minutos
Al duro 2 horas

COLORES
Existen 880 elegantes colores de línea en tono mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN
Mezclar perfectamente la pintura y diluir con agua totalmente limpia de un 10 a 15 % como máximo.

APLICACIÓN
-Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.
-Si la superficie se va a repintar, hay que lijar y cepillar para remover y desprender la pintura que se encuentre en mal estado.
-Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)
-Aplicar dos manos de DURACOLOR, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

DURACOLOR puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES
-No mezclar con otros productos.
-No dejar las cubetas destapadas o al sol.
-Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO
DURACOLOR mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA
PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.
DURACOLOR tiene una garantía de 7 años siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.
Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "Duracolor" pintura acrílica base agua para interiores y exteriores por 7 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:
Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.
Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.
Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
Esta garantía es válida únicamente si la pintura Duracolor se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.
La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el Boletín Técnico.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) NOM-123-SEMARNAT-1998	Menor a 50 g/L
CONTENIDO DE COMPUESTOS AROMÁTICOS VOLÁTILES	NO CONTIENE
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	8,000 - 10,000
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.36 - 1.38
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	49 - 51
pH ASTM - E 70	8 - 9.5
SECADO AL TACTO (min.) ASTM - D1640	60 min.
SECADO AL DURO (hr.)	2 horas.
FINURA, HEGMAN ASTM - D1210	5 H
ADHERENCIA ASTM-D3359	Mayor al 75%
PODER CUBRIENTE ASTM-D2805-96	94 %
FLEXIBILIDAD ASTM-D522-93	No presenta cuarteamiento ni desprendimiento

PROPIEDADES FUNCIONALES	ESPECIFICACIÓN
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 2486-06	Mayor a 380 ciclos No presenta desgaste.
CÁMARA SALINA ASTM - B117	150 Hr Sin Cambio
INTEMPERISMO ACELERADO QUV	200 Hr Sin Cambio

Elaboración: 23 Mayo 2003
Revisión: 26 Mayo 2011

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V.
Vía Dr. Gustavo Baz N° 3826 Fracc. Ind. San Nicolás
Tlaxcolpan Tlalnepantla, Edo. de México C.P. 54030
Tel: (55) 5565-3534 Fax: (55) 5565-3616
info@pintex.com.mx

¡Para que PINTEX lo que quieras!