

DURAL DRY FALL BASE AGUA



ESMALTE SECADO RÁPIDO MATE

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

DURAL DRY FALL BASE AGUA. Es una pintura de acabado mate de excelente calidad, fabricado a base de resina 100% acrílica, pigmentos inorgánicos e inhibidores de la corrosión, en color blanco de alta reflectancia, resistente, flexible, con un excelente poder cubriente, de muy rápido secado y una buena adherencia.

USOS

DURAL DRY FALL BASE AGUA. Es un recubrimiento decorativo y anticorrosivo en todo tipo de superficies metálicas, yeso, cemento, tablaroca y madera. La brisa generada cae seca. DURAL DRY FALL BASE AGUA por su gran calidad se puede aplicar en interiores o exteriores.

VENTAJAS

DURAL DRY FALL BASE AGUA es una pintura que le ahorra dinero, ya que baja sus costos de energía eléctrica por iluminación, debido al poder de reflectancia de luz que incrementan la eficiencia de la iluminación. DURAL DRY FALL BASE AGUA es una pintura de fácil aplicación por aspersión, de muy fácil limpieza debido a que la brisa que se produce al aplicar cae seca a una altura de tres metros. DURAL DRY FALL BASE AGUA es una pintura ecológica y de bajo olor.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTOS

De 3.0 a 4.0 m² por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie en donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% Humedad Relativa
Al tacto 10 minutos.
Al duro 2 horas
Brisa Seca 3 metros de altura

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies Metálicas Nuevas

*Hacer limpieza con abrasivos acabado

metal comercial.

- *Limpiar la superficie de grasa o polvo.
- *Aplicar dos manos de Primer Anticorrosivo (ver hoja técnica)
- *En caso de lamina galvanizada o aluminio limpiar la superficie de grasa, polvo y cualquier otro material con Solvente 104.

Superficies metálicas pintadas, concreto, tablaroca, madera

- *Limpiar perfectamente la superficie de grasa o polvo.
- *Se deberá lijar o cepillar las superficies en donde exista pintura vieja o en mal estado.
- *Sellar la superficie con Sellacryl (ver hoja técnica) en concreto, tablaroca.

APLICACIÓN

- *Tener la superficie preparada limpia y seca.
- *Mezclar perfectamente la cubeta del DURAL DRY FALL BASE AGUA y diluir con agua un 5 a 10% como máximo.
- *Aplicar DURAL DRY FALL BASE AGUA por aspersión con equipo de aire a presión o pintura a presión.
- *Respetar el tiempo de secado entre capa y capa de pintura.

RECOMENDACIONES

- *No mezclar con otros productos, para no deteriorar la calidad de la pintura.
- *No rebajar demás la pintura.
- *No dejar los recipientes destapados o al sol.
- *Lavar con agua el equipo utilizado (pistola, manguera o recipiente)
- *No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

DURAL DRY FALL BASE AGUA mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. DURAL DRY FALL BASE AGUA tiene una garantía de 3 años y una vida útil

de 5 años como mínimo, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD COPA FORD 4 (seg.)	ASTM- D 1200
PESO ESPECIFICO (g/ml)	ASTM - D 1475
% SÓLIDOS TOTALES	ASTM - D 1644
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (minutos)	
FINURA,	ASTM - D 1210

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 23 Mayo 2003
Revisión: 25 Agosto 2008