

# DURECO

## RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO ECONÓMICO

### BOLETÍN TÉCNICO

#### DESCRIPCIÓN

DURECO es un recubrimiento texturizado en pasta, fabricado a base de resinas acrílicas, arenas de sílice y mármol, pigmentos inorgánicos y químicos varios. Por su formulación y calidad en materias primas, DURECO es un producto de primera calidad, fabricado para satisfacer las necesidades del profesional de la construcción.

#### USOS

Como recubrimiento protector y decorativo en interiores de todo tipo de muros, techos y plafones.

#### VENTAJAS

Económico, fácil y rápido de instalar. Se logran un gran número de acabados y texturas. Forma una película resistente, no crea hongos ni es tóxica.

#### PRESENTACIÓN

Tambo de 300 kg  
Cubeta de 30 kg

#### TEXTURAS

RG Rayado grueso  
RF Rayado fino  
TT Tipo Tirol  
REF Rayado Extra Fino

#### RENDIMIENTOS

Los rendimientos que se presentan a continuación pueden variar en función del tipo de acabado, de la rugosidad y porosidad de la superficie así como del desperdicio en obra.

Textura	Kg x m2	m <sup>2</sup> x Cub.	m <sup>2</sup> x tambo
RG	3.0	10.0	100.0
REF	1.83	16.3	163.9
RF	2.0	15.0	150.0
TT	1.5	20.0	200.0

#### TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas\*  
Al duro 24 horas\*  
Curado 20 días\*

\*podrá variar dependiendo de las condiciones ambientales.

#### COLORES

Existen 493 elegantes colores de línea en acabado mate que le proporcionan un acabado distinguido.

#### PREPARACIÓN

DURECO, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

#### APLICACIÓN

\*Procurar que la superficie sea lisa.  
\*Limpiar la superficie de polvo y grasa.  
\*Sellar el muro con una mano de \*SELLACRYL (consultar hojas técnicas correspondientes)  
\*Aplicar el DURECO en tramos completos.  
\*Antes de que el material seque darle el acabado deseado.

DURECO puede ser aplicado con llana de acero, llana de acrílico, rodillo texturizado, espátula, rodillo de felpa, cepillo o tirolera manual o neumática.

#### RECOMENDACIONES

Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar.  
\*No mezclar con otros productos.  
\*No dejar las cubetas destapadas o al sol.  
\*Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

#### ALMACENAMIENTO

DURECO mantiene sus propiedades hasta por 3 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y tapado perfectamente en su envase original.

#### GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

DURECO está garantizado por 3 años contra defectos de fabricación y desprendimiento y tiene una vida útil de 5 años como mínimo, bajo condiciones normales de uso.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) EPA 8260	Menor a 50 g/l
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	300,000 - 400,000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.60 - 1.65
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	80 - 81
pH ASTM - E70	8 - 9.5

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.  
La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

Elaboración: 18 Julio 2006  
Revisión: 08 Diciembre 2009