

FLEXACRYL 8 AÑOS

IMPERMEABILIZANTE TÉRMICO ELASTOMÉRICO DE SECADO RÁPIDO



BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico de altísima calidad, hecho a base de resinas 100% acrílicas de gran elasticidad, pigmentos inorgánicos, arenas de sílice y calcio, así como aditivos químicos varios. Dentro del ramo, es lo mejor que se ha elaborado para la protección impermeable de su construcción.

USOS

Como impermeabilizante en azoteas de concreto, lámina, madera, asbesto, jardineras, muros aparentes, de contención, de colindancia, aplanados, dalas de cimentación, etc. Como membrana de protección en sistemas aislantes (poliuretano, poliestireno, etc.) Y en el sellado y protección de ductos de aire acondicionado.

VENTAJAS

- Gran adherencia.
- Altamente elástico.
- Secado rápido.
- Previene la aparición de grietas que permitan el paso del agua.
- Totalmente impermeable aún bajo las más severas condiciones climáticas.
- En color blanco es altamente reflectivo.
- Gran poder de aislamiento, hace que se reduzcan los costos de energía eléctrica en tiempos de calor, garantiza una menor temperatura en el interior del inmueble.
- Fácil aplicación.
- Fabricado con materia prima de primera calidad, con un estricto control en su elaboración lo cual da un producto confiable y garantizado.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt. y Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTOS

1.0 m² por litro.
0.7 m² por litro. Reforzado con "MALLAFLEX"
Estos rendimientos dependerán de la rugosidad y absorción de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 min.
Al duro 6 horas.
Estos tiempos dependerán de las condiciones climatológicas y de la humedad del medio ambiente reinante al momento de la aplicación.

COLORES

Se fabrica en color óxido y es térmico en blanco.

PREPARACIÓN

FLEXACRYL, viene listo para su aplicación, solo hay que mezclarlo perfectamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Las superficies deben de estar limpias de polvo, grasa o cualquier material que impida una buena adherencia.
- Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.
- En caso de que la superficie presente grietas, fisuras o fallas, reparar utilizando CEMENTPRO (consultar boletín técnico)
- Sellar la superficie con una mano de SELLACRYL (consultar boletín técnico) y dejar secar.

APLICACIÓN

FLEXACRYL SIN REFUERZO

Aplicar dos manos de FLEXACRYL dejando secar adecuadamente entre mano y mano (de 1 a 2 hr.).

FLEXACRYL REFORZADO

-Aplicar una mano de FLEXACRYL y simultáneamente colocar la membrana de refuerzo MALLAFLEX (consultar su boletín técnico), embebiéndola en el impermeabilizante con la ayuda de un rodillo o brocha, cuidando de que no queden pliegues ni arrugas, traslapándola en los cortes de la membrana y dejar secar.

-Aplicar una segunda mano de FLEXACRYL en el sentido contrario de la anterior, dejando secar adecuadamente. (de 1 a 2 hr.).

FLEXACRYL se puede aplicar con cepillo de raíz, rodillo de felpa con extensión, brocha de ixtle, rodillo pachón lanudo, jalador o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

- No debe ser diluido.
- No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia.
- No aplicar en áreas de tráfico.
- No aplicar sobre productos asfálticos que estén suaves o mal adheridos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.
- FLEXACRYL no se debe usar en

superficies que estén en contacto directo con agua o humedad permanente.

ALMACENAMIENTO

FLEXACRYL mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras esté almacenado en un lugar fresco y perfectamente tapado.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

FLEXACRYL reforzado está garantizado por 8 años y FLEXACRYL sin refuerzo está garantizado por 4 años.

Lo anterior siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196	60000 - 80000
PESO ESPECÍFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.16 - 1.18
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	60 - 63
pH ASTM-D-E-70	8 - 9.5
FINURA, HEGMAN ASTM - D1200	4 min.

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "Flexacryl" impermeabilizante base agua por 8 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:
Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.
Durante el periodo de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transmisión de agua a través de la superficie, descascaramiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.
Esta garantía es válida únicamente si el impermeabilizante Flexacryl se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.
Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlaxtepec, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.
La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dicte las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

Elaboración: 29 Mayo 2003

Revisión: 5 Octubre 2010