

IMPERFLEX "A"

EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante de asfalto refinado en estado coloidal base agua con cargas y rellenos minerales. Lo mejor en calidad y economía para proteger su construcción de la humedad.

USOS

Se recomienda en azoteas de losas de concreto, enladrillados, láminas de asbesto, metal y madera, muros de colindancia y aparentes, charolas de baño y cimentaciones.

VENTAJAS

Es de fácil aplicación en frío, permite la salida de humedad atrapada, no es tóxico ni flamable y posee excelentes propiedades protectoras.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTOS

0.7 a 0.9 m² por litro reforzado con "MALLAFLEX".
Según la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 horas
Al duro 12 horas

Estos tiempos dependerán de las condiciones de temperatura y humedad al momento de la aplicación.

COLOR

Negro

PREPARACIÓN

IMPERFLEX "A" viene listo para su aplicación, únicamente se requiere mezclarlo perfectamente en su envase.

APLICACIÓN

*El producto debe ser aplicado sobre superficies totalmente libres de polvo, grasa ó aceite.

*Limpiar la superficie con abundante agua y dejar secar.

*Aplicar una mano de SELLAFLEX "A" (consultar hoja técnica) y dejar secar de 12 a 24 hrs.

*Aplicar una mano de IMPERFLEX "A" y simultáneamente colocar la membrana de refuerzo MALLAFLEX (consultar su hoja técnica) cuidando de que no queden pliegues ni arrugas en la MALLAFLEX y dejar secar.

*Aplicar la segunda mano de IMPERFLEX "A" y dejar secar.

*Como acabado, usar pintura reflectiva y protectora de impermeabilizantes PROTECTOCOLOR (consultar hoja técnica), aproximadamente 7 días después de la última aplicación,

*Como opción puede aplicarse gravilla, esto deberá hacerse cuando IMPERFLEX "A" aún esté fresco.

IMPERFLEX "A" puede ser aplicado con cepillo o jalador de hule.

RECOMENDACIONES

- *No debe ser diluido.
- *No aplicar sobre superficies rugosas.
- *No aplicar en áreas de tráfico.
- *No aplicar en días lluviosos o con probabilidad de lluvia.
- *No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- *Lavar perfectamente con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

IMPERFLEX "A" mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras este almacenado en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

IMPERFLEX "A" tiene una garantía de 3 años, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS

VISCOSIDAD
BROOKFIELD
RVF (cps)

ASTM- D 2196

PESO
ESPECÍFICO
(g/ml)

ASTM - D 1475

% SÓLIDOS
TOTALES

ASTM - D 1644

pH

ASTM - E70

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 1o. Abril 2008