

PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

PINTEX[®]



CERTIFICADO LEED

TEXTURIZADO ECOLÓGICO
CALIDAD RESIDENCIAL

INTERLASTIC

INFORME DE PRUEBA



Fecha de entrada: 11 de septiembre de 2008

Folio: 156655

COMPañÍA:	
PINTURAS Y TEXTURIZADOS S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN:	
Dr. Gustavo Baz 3826 Ind. San Nicolás Tlaxcolpan C.P. 54030 Tlalnepantla Edo. de México	
AT'N: Ing. Jose Manuel Chávez	O. DE T. 08-68781
CLAVE DEL CLIENTE: Mostrador	MUESTREADO POR NOSOTROS: No.
FECHA DE ANÁLISIS: Del 11 al 23 de septiembre de 2008	FECHA DE INFORME: 23 de septiembre de 2008
IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS: Ver página dos	



El presente informe se refiere únicamente a las muestras sometidas a prueba y no debe ser reproducido, excepto en su totalidad, sin la aprobación por escrito de Bufete Químico S. A. de C. V.

I.- Descripción de las muestras, presentadas en forma de emulsiones viscosas

Identificadas como:

Muestra 1.- supercolor acrílico blanco (pintura)

Muestra 2.- Interlastic-TT blanco (texturizado)

II.- Análisis por Cromatografía de Gases.- A partir de los destilados de las muestras y en las condiciones del método EPA 8260 (Compuestos orgánicos Volátiles)

Pruebas realizadas en Cromatógrafo de gases con acoplamiento a Espectrómetro de Masas marca Agilent No. de serie USO 4268008, No. de inventario 729-CRO-103

RESULTADOS

Compuesto	M 1.- supercolor acrílico blanco	M2.- Interlastic-TT blanco (texturizado)
Cloroformo	<LCM	<LCM
Bromodlorometano	<LCM	<LCM
Benceno	<LCM	<LCM
Tolueno	<LCM	<LCM
Dibromoclorometano	<LCM	<LCM
Etilbenceno	<LCM	<LCM
m-p-xileno	<LCM	<LCM
o-xileno	<LCM	<LCM
Bromoformo	<LCM	<LCM

<LCM = Menor al límite de cuantificación del método.

Se anexan los siguientes cromatogramas:

(INFORME VALIDO SOLO CON CROMATOGRAMAS ORIGINALES):

08-02-06 Muestra 1. Agilent 405.

08-02-07 Muestra 2. Agilent 405.

Analizó :

I.Q. Roberto Peña Cano

Departamento de Cromatografía

ATENTAMENTE

BUFETE QUÍMICO S.A. DE C.V.
EL DIRECTOR GENERAL



J.A. Germán Espinosa Chavarría
Perito CONIQQ 330 en Q. Analítica recert. 2003
Premio Nacional de Química

Página 2 de 2

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : D:\Data\Voa\LT208\
 Data File : LT208 007.D
 Acq On : 23 Sep 2008 1:41 am
 Operator :
 Sample : 68781-2 INTERLASTIC-TT BLANCA
 Misc : 68781-2 INTERLASTIC-TT BLANCA BLANCO
 ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1


Quant Time: Sep 23 14:01:28 2008
 Quant Method : C:\MSDCHEM\1\METHODS\THMBTEX.M
 Quant Title :
 QLast Update : Fri Aug 22 11:46:40 2008
 Response via : Initial Calibration

BUFETE QUINCO, S.A. DE C.V.
DR. ATL No. 288 ESQ. FLORES MANGÓN
COL. STA. MARÍA LA RIBERA
DEL. CUAUHTÉMOC, MEXICO, D.F.
TEL: 50108000 / FAX: 55416049

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev (Min)
1) Fluorobenceno	0.00	96	0	0.00	µg/L	-9.38
System Monitoring Compounds						
11) 1,2-Diclorobenceno-d4	0.00	150	0	0.00	µg/L	
Spiked Amount	50.000		Recovery	=	0.00%	
Target Compounds						
2) Cloroformo	0.00	83	0	N.D.		Qvalue
3) Bromodiclorometano	0.00	83	0	N.D.		
4) Benceno	0.00	78	0	N.D.		
5) Tolueno	0.00	91	0	N.D.		
6) Dibromoclorometano	0.00	129	0	N.D.		
7) Etilbenceno	0.00	91	0	N.D.		
8) m- + p-xileno	0.00	91	0	N.D.		
9) o-Xileno	0.00	91	0	N.D.		
10) Bromoformo	0.00	173	0	N.D.		

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

File :D:\Data\Voa\LT208\LT208 007.D
Operator :
Acquired : 23 Sep 2008 1:41 am using AcqMethod VOLATILES.M
Instrument : Instrument #1
Sample Name : 68781-2 INTERLASTIC-TT BLANCA
Misc Info : 68781-2 INTERLASTIC-TT BLANCA BLANCO
Vial Number: 7



CERTIFICADO DE CALIDAD

PRUEBA: EVALUACION DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COV) o EN SIGLAS EN INGLES VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC).

Producto: INTERLASTIC
 Tipo: Recubrimiento Texturizado.
 Color: Blanco.
 Fecha: 08 de Septiembre de 2008.

PRODUCTO	ESPECIFICACION	RESULTADO
INTERLASTIC	La concentración de COV no debe de exceder los siguientes parámetros: 50 g/lt. ASTM D5238-9	.02 g/l.

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA Y GARANTIZA QUE EL PRODUCTO CUMPLE CON EL RESULTADO MENCIONADO.


 Q. ELSA GUADALUPE MOGUEL Y ROMERO
 DIRECCION TECNICA