

PRIMER ZINC

RP-2 PEMEX/ ANTICORROSIVO / PARA TODO TIPO DE CLIMAS EXCEPTO SALINOS

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

PRIMER DE ZINC fabricado a base de cromato de zinc, óxido de hierro y resinas alquídicas. Lo mejor en el mercado contra la corrosión en ambientes húmedos sin salinidad. Cumple con la especificación de RP-2 PEMEX.

USOS

Como base en superficies a pintarse con cualquier tipo de esmalte, como protector anticorrosivo en enrejados, puertas, ventanas, tuberías, estanterías, tanques, etc. que estén expuestas a climas húmedos sin salinidad. Para uso industrial y doméstico en interiores y exteriores.

VENTAJAS

PRIMER DE ZINC le garantiza la protección contra la corrosión de sus instalaciones metálicas. Es de secado rápido, le da un alto rendimiento a su acabado final y permite que el esmalte que reciba perdure más. Soporta todo tipo de climas, mientras no esté expuesto a ambientes salinos.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.
Cubeta de 4 lt.

RENDIMIENTOS

De 3.5 a 4.5 m² por litro, dependiendo de la superficie donde sea aplicado.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 1 a 5 minutos
Al duro 24 horas

COLOR

PRIMER DE ZINC se fabrica solo en color óxido y gris, en acabado mate.

PREPARACIÓN

Se recomienda mezclar perfectamente el PRIMER DE ZINC y diluirlo con un 10% de SOLVENTE 103. No mezclar con otro material que deteriore la calidad de nuestro producto.

APLICACIÓN

Limpiar la superficie de grasa, polvo y óxido. Se recomienda hacerlo con chorro abrasivo de acabado comercial o bien, lijando perfectamente la superficie. Aplicar dos manos del PRIMER DE ZINC respetando el secado entre mano y mano. Se deberá aplicar como acabado final esmalte alquídico DURAL o cualquier otro tipo de esmalte (Consultar sus hojas técnicas) El intervalo de tiempo entre la aplicación del PRIMER DE ZINC y el esmalte no deberá exceder de 72 horas.

PRIMER DE ZINC se puede aplicar con brocha o con equipo de aire.

RECOMENDACIONES

- *Aplicar en zonas perfectamente ventiladas.
- *No dejar al alcance de flamas o chispazos.
- *No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- *Lavar con SOLVENTE 103, las herramientas utilizadas.
- *No dejar al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

PRIMER DE ZINC mantiene sus propiedades hasta por 6 meses, mientras se almacene en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas. PRIMER DE ZINC tiene una garantía de 3 años y una vida útil de 4 años como parte integral de un sistema, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 19 Enero 2010