

PYT CANCHA DE TENIS

PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA RUGOSA (BOTE LENTO)

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada a base de resinas 100% acrílicas y pigmentos inorgánicos de excelente calidad, resistente al tráfico y a la intemperie, de acabado mate, antirreflejante, rugoso antiderrapante, impermeable y uniforme.

USOS

Como acabado para cancha de tenis de carpeta asfáltica o de concreto, para la elaboración de pasillos de tránsito y sobre sistemas de impermeabilización acrílica, como pintura protectora sobre sistemas de impermeabilización asfáltica.

VENTAJAS

De fácil aplicación. Por su alta resistencia tiene una vida útil de 3 años, dependiendo del uso y zona climática donde se haya aplicado la pintura. Es antiderrapante, nos da un acabado perfecto para jugar tenis, ya que nos proporciona un bote lento, no se fisura, no se desprende ni decolora, no se crean hongos y es mate, lo que nos ayuda a la perfecta visualización de la pelota, lavable con agua.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.

RENDIMIENTOS

De 2 a 2.5 m² por litro a tres manos. El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 Horas
Al duro 24 Horas
Curado 72 Horas

COLORES

Blanco, verde, rojo y azul.

REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE TENIS REGLAMENTARIA.

261 m² de pintura verde (Cancha)
408 m² de pintura roja (Contra Cancha)
15 m² de pintura blanca (Líneas)

REQUERIMIENTOS APROXIMADOS PARA UNA CANCHA DE PADDEL TENIS

100 m² de pintura verde (Cancha)
10 m² de pintura blanca (Líneas)

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y en caso necesario diluir con agua totalmente limpia un 10% como máximo.

APLICACIÓN

*Limpiar perfectamente la superficie de grasa, polvo.
*Abrir las grietas en "V" y resanarlas con un resanador acrílico (Acrylastic RS) y dejar secar.
*Aplicar Sellacryl 5X1 diluido 3 a 1 y dejar secar. (Consultar hoja técnica).
*En caso de ser necesario aplicar como nivelador una capa de Imperflex-A (Impermeabilizante Asfáltico base agua) con el espesor que se requiera dejando una capa uniforme. Dejar secar 24 horas.
*Aplicar tres manos de pintura dando un tiempo de secado entre mano y mano de 6 horas.
*Se puede aplicar con brocha, rodillo o jalador.

RECOMENDACIONES

*No mezclar con otros productos.
*No aplicar sobre superficies calientes.
*No dejar los recipientes destapados o al sol.
*Para evitar encharcamientos, verificar que las pendientes de la cancha sean correctas.
*Para evitar el ampollamiento no aplicar el producto sobre superficies húmedas.
*Limpiar con agua el equipo utilizado.

ALMACENAMIENTO

La pintura mantiene sus propiedades hasta por 6 meses mientras se mantenga en lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PYT CANCHA DE TENIS tiene una

garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, dependiendo del uso y la zona climática donde se haya aplicado la pintura, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso. Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

| PROPIEDADES FÍSICAS | ESPECIFICACIÓN |
|---|-----------------|
| VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM- D 2196 | 12,000 - 16,000 |
| PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475 | 1.50 - 1.55 |
| % SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644 | 64 - 58 |
| SECADO AL TACTO (Horas) ASTM - 1640 | 4 |

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia. PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 29 Abril 2004

Revisión: 17 Diciembre 2007