

PYT FRONTON

PINTURA ACRÍLICA DEPORTIVA LISA

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Es una pintura formulada a base de resinas 100% acrílicas y pigmentos inorgánicos, de excelente calidad, resistente al tráfico y a la intemperie, y nos proporciona un acabado liso mate, antirreflejante, impermeable y uniforme.

USOS

Como acabado para canchas de frontón, basketball, etc.

VENTAJAS

Es de fácil aplicación, No se fisura, no se desprende, no se decolora, no crea hongos y es mate, lo que nos ayuda a la perfecta visualización de la pelota, es lavable con agua.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.
Cubeta de 4 lt.

RENDIMIENTOS

De 2.3 a 2.8 m² por litro a 2 manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 4 hrs.
Al duro 24 hrs.
Curado 72 hrs.

COLOR

Existen 3 colores de línea Blanco, Verde y Rojo.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir con agua totalmente limpia un 10% como máximo.

APLICACIÓN

*Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.

*Abrir las grietas en "V" y resanarlas con un resanador acrílico (Acrylastic-RS) y

dejar secar.

*Aplicar Sellacryl 5X1 diluido 3 a 1 y dejar secar. (Consultar hoja técnica).

*Aplicar dos manos de la pintura dando un tiempo de secado entre mano y mano de 6 hrs.

*Se puede aplicar con brocha o rodillo.

RECOMENDACIONES

*No mezclar con otros productos para no deteriorar la calidad de la pintura.

*No aplicar sobre superficies calientes.

*No dejar las cubetas destapadas o al sol.

*No aplicar el producto sobre superficies húmedas para evitar el ampollamiento.

*Limpiar con agua el equipo utilizado.

ALMACENAMIENTO

La pintura mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

PYT FRONTÓN tiene una garantía de 2 años y una vida útil de 3 años como mínimo, dependiendo del uso y la zona climática donde se haya aplicado la pintura, siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps)	ASTM- D 2196
PESO ESPECIFICO (g/ml)	ASTM - D 1475
% SÓLIDOS TOTALES	ASTM - D 1644
pH	ASTM - E70

Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia. PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.

La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Elaboración: 18 Julio 2006

Revisión: 02 Abril 2008