

# SELLAFLEX "S"

SELLADOR ASFÁLTICO, BASE SOLVENTE

BOLETÍN TÉCNICO

## DESCRIPCIÓN

Sellador asfáltico de baja viscosidad, libre de cargas minerales con solvente de rápida evaporación, reduce la porosidad de la superficie sobre la cual se va a aplicar el impermeabilizante.

## USOS

Se usa como base para sellar las bases de concreto, mortero, tabique, etc.

## VENTAJAS

SELLAFLEX "S" es de fácil aplicación, secado rápido. Su película flexible mejora la adherencia y reduce el polvo.

## PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.  
Cubeta de 19 lt.

## RENDIMIENTOS

4.5 a 6.0 m<sup>2</sup> por litro  
Estos datos pueden variar en función de la porosidad y rugosidad de la superficie.

## TIEMPO DE SECADO

Al tacto 40 minutos  
Al duro 3 horas

## COLOR

Negro

## PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente el material.

## APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y partículas sueltas.  
Debe aplicarse con brocha, rodillo o cepillo sin diluir.  
No debe aplicarse en zonas cerradas o mal ventiladas.

## RECOMENDACIONES

\*No deberá aplicarse en días lluviosos.  
\*No mezclar con materiales extraños que puedan deteriorar su calidad.  
\*No dejar las cubetas destapadas o al sol.  
\*Lavar la herramienta utilizada con SOLVENTE 100.

## ALMACENAMIENTO

SELLAFLEX "S" mantiene sus propiedades hasta por 3 meses, mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

## GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentados no constituyen una garantía.

*Los datos aquí presentados están basados en nuestra propia experiencia. PINTEX no se hace responsable por fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para cada evento en particular; la garantía se limita única y exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo adicional.*

*La información presentada esta sujeta a cambios sin previo aviso.*

**Elaboración:** 18 Julio 2006

**Revisión:** 04 Abril 2008