

VINILPYT 5 AÑOS

ACABADO MATE CALIDAD COMERCIAL

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

Dentro de las pinturas económicas, VINILPYT lleva la delantera en el mercado, siendo una pintura formulada basándose en resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos, es resistente y lavable, VINILPYT garantiza un buen rendimiento y acabado.

USOS

Como revestimiento líquido en todo tipo de superficies como: muros, plafones, tablaroca, etc.

Para interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Pintura de excelente calidad.
- Resistente y lavable.
- Durabilidad en el color hasta 2 años sin alteración.
- No se fisura ni desprende.
- No es flamable ni tóxica.

PRESENTACIÓN

Tambo de 200 lt.
Cubeta de 19 lt.
Galón 4 lt.
Bote 1 lt.

RENDIMIENTOS

De 3.5 a 5.5 m² por litro a dos manos. Este rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie donde se aplique.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto 30 minutos.
Al duro 2 horas

COLORES

Existen 493 elegantes colores de línea en tono mate que le proporcionan un acabado distinguido.

PREPARACIÓN

Mezclar perfectamente la pintura y diluir con un 10% como máximo de agua totalmente limpia. No mezclar con ningún otro producto que pueda deteriorar la calidad de la pintura.

APLICACIÓN

-Limpiar perfectamente la superficie de grasa y polvo.

-Si la superficie ha sido pintada con anterioridad, entonces debe ser lijada y cepillada para remover la pintura que se encuentre en mal estado.

-Aplicar una mano de SELLACRYL 5X1 diluido (consultar su hoja técnica)

-Aplicar dos manos de VINILPYT, respetando el tiempo de secado entre mano y mano.

VINILPYT puede aplicarse con brocha, rodillo, cepillo o equipo de aire.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos.
- No dejar las cubetas destapadas o al sol.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

ALMACENAMIENTO

VINILPYT mantiene sus propiedades hasta por 1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

NO ALMACENAR la pintura ya diluida.

GARANTÍA

PINTEX garantiza la calidad constante de todos sus productos de acuerdo a sus especificaciones de fabricación y técnicas.

VINILPYT tiene una garantía de 5 años siempre y cuando sea utilizado bajo condiciones normales de uso.

Las recomendaciones, rendimientos y sugerencias aquí presentadas no constituyen una garantía.

PROPIEDADES FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVF (cps) ASTM - D 2196	8,000 - 10,000
PESO ESPECIFICO (g/ml) ASTM - D 1475	1.41 - 1.44
% SÓLIDOS TOTALES ASTM - D 1644	49-51
SECADO AL TACTO (minutos) ASTM - D 1640	30
FINURA, HEGMAN ASTM - D 1200	5 min.
CICLOS DE LAVADO ASTM - D 1792	6,000

Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. garantiza "Vinilpyt" pintura acrílica base agua para interiores y exteriores por 20 años a partir de la fecha de compra. Bajo las siguientes premisas:

Durante la aplicación, se garantiza la adherencia sobre una superficie limpia y seca.

Durante el período de vida, se garantiza, que no habrán desprendimientos, ni erosión que exponga la superficie, excluyendo la garantía originada por transminación de agua a través de la superficie, descascamiento de la superficie, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior.

Esta garantía excluye la decoloración o la estabilidad de color.

Esta garantía es válida únicamente si la pintura Vinilpyt se aplica de acuerdo a las instrucciones del Boletín Técnico.

Si este producto no cumple con las características descritas, Pinturas y Texturizados, S.A. de C.V. repondrá sin costo una cantidad equivalente de producto nuevo para cubrir el área dañada de acuerdo con el art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en el domicilio: PINTURAS Y TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. Dr. Gustavo Baz No. 3826 Fracc. Industrial San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54030 Tel: (55) 5565-3534.

La garantía se hará efectiva al presentar su factura de compra, especificando el número de lote y fecha de elaboración. Se deberá llenar un Formato de Reclamación por escrito, para que nuestro Departamento técnico dictamine las causas del problema. La garantía no incluye el costo por mano de obra, flete o materiales secundarios. La garantía no aplica si el producto ha sido adulterado, mezclado o diluido con otros productos que no estén indicados en el boletín técnico.

Elaboración: 29 Diciembre 2003
Revisión: 14 Abril 2010